

CapaColl GK

Дисперсійний клей без вмісту розчинників для шпалер і покриттів з нетканих матеріалів.



Опис продукту

Сфера застосування

Властивості

Упаковка/Розмір тари

Колірні відтінки

Зберігання

Технічна характеристика

Придатність відповідно до
Технічної інформації № 606
Визначення областей
застосування

Готовий до застосування дисперсійний клей для приклеювання паперових шпалер, склошпалер, вінілових шпалер, склотканини, склополотна на поверхнях стін всередині приміщення.

- стандарт екологічності E.L.F.;
- дуже висока адгезія;
- дуже довгий відкритий час роботи;
- економна витрата;
- B1- важкозаймистий відповідно до DIN 4102 при використанні зі склошпалерами Capaver, флізеліновими шпалерами та іншими видами шпалер Caparol;
- A2- негорючий відповідно до DIN 4102 при використанні зі склошпалерами Capaver, флізеліновими шпалерами та іншими видами шпалер Caparol.

Пластикове відро 16 кг.

Прозорий, білий.

В прохолодному місці, але при температурі не нижче +5°C. Максимальна температура зберігання в приміщенні має бути не вище +30°C. Берегти від впливу прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяця з дати виготовлення.

Значення $sd = 0,03$ м. (з Capaver Akkordvlies Z150K). Клас V₁ відповідно до DIN EN 1062-1.

- Щільність: прибл. 1,10 г/см³

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	○	—	—

(-) непридатний / (○) частково придатний / (+) придатний

Застосування

Підложка

Підготовка основи

Поверхня повинна бути міцною, сухою, чистою, рівною та без розділюючих речовин. Дотримуйтеся вимог підготовки поверхонь вказаних в Технічній інформації №650 «Основи та їх попередня обробка». На високо контрастні основи попередньо нанести Capadecor DecoGrund або Caparol HaftGrund EG.

Вказівки по шпаклюванню рівня Q2/Q3 тонкими гіпсовими штукатурками < 0,5 мм:



Метод нанесення

При використанні гіпсовмісних, гідравлічно твердіючих покриттів рівня якості Q2/Q3 рекомендується використання прозорої ґрунтовки на водній основі, наприклад Caparol ProfiGrund.

Можна наносити пензлем, валиком або методом безповітряного розпилення.

Безповітряне нанесення.

Розбавлення	водою до 10-20%
Налаштування	
Робочий тиск	180 - 200 бар
Кут напилення	40° - 50°
Форсунка	0,017" - 0,019"
Фільтр	приблизно 0,31мм

Приклеювання.

Рівномірно нанесіть CapaColl GK валиком або методом безповітряного розпилення приблизно на 1/3 ширину смуги шпалер, притисніть до стіни та пройдіться шпалерним шпателем або валиком розгладжуючи шпалери по поверхні так, щоб розгладити можливі складки. На поверхнях зі слабкою поглинаючою здатністю та низьких температурах або високій вологості, дайте клею достатньо часу щоб підсохнути перед тим як приклеювати склошпалери.

Склошпалери:

Тонкі та флісові шпалери: приблизно 150 г/м²
Середньо-структурні покриття: приблизно 150–250 г/м²
Грубі структурні покриття: приблизно 250–300 г/м²

Точна витрата визначається пробним нанесенням.

Нижня температурна межа для проведення робіт.

Температура повітря, основи та оточуючого середовища повинна бути не нижче +5°С.

За температури повітря +20°С і відносній вологості повітря 65% через 6-12 годин поверхня висихає і готова до подальшого фарбування.
Поверхня повністю висихає та здатна нести навантаження приблизно через 3 доби.
За більш низької температури та високої вологості час висихання відповідно збільшується.

Примітки

Витрата

Умови застосування

Період висихання

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

Утилізація

Може викликати алергічні реакції на шкірі. У разі необхідності медичної допомоги будьте готові показати етикетку або упаковку продукту. Зберігати в недоступному для дітей місці. Не вдихати аерозольний туман утворений при розпиленні. Не допускати потрапляння в очі, на шкіру та одяг. Використовуйте захисні рукавички та окуляри.
У РАЗІ ПОТРАПЛЯННЯ НА ШКІРУ: промити великою кількістю води з милом.
Містить: 1,2-бензізотіазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-ізотіазол-3-он, реакційна маса 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону та 2-метил- 2H-ізотіазол-3-он (3:1).

У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.

На переробку здавати виключно порожню тару.
Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані в пункті прийому старих лакофарбових матеріалів.
Висохлі залишки можуть бути утилізовані як будівельні відходи або побутове сміття.

Технічна інформація 895

Граничне значення для вмісту
ЛОС для країн ЄС

Декларація речовин, що входять
до складу продукту/ Вміст

Технічна підтримка

Центр обслуговування клієнтів

Максимальний вміст ЛОС згідно норм українського Технічного регламенту (підкат. А/1) - 30 г/л.
Граничне значення ЛОС згідно норм ЄС (кат. А/а) - 30 г/л. Вміст ЛОС у даному продукті <1 г/л.

Полівінілацетатна смола, силікати, карбонат кальцію, вода, адитиви, консерванти.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.
Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

Телефон: +38 044 233-23-23

e-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 895 · Видання: березня 2026

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера "З" • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua