

Capatect Gewebe 650

Фасадна склосітка, яка в поєднанні з армувальним розчином створює армувальний шар в системах утеплення Capatect A, B.

Опис продукту

Сфера застосування	Спеціальна армувальна склосітка для використання в системах Capatect A або B. Системні продукти для Capatect Gewebe 650: - Capatect 190 Клеюча та шпаклювальна маса; - ArmaReno 700; - Capatect Sockelflex Carbon.						
Властивості	■ висока міцність на розрив; ■ без пластифікаторів; ■ лугостійка; ■ розмір чарунки 4 x 4 мм; ■ оброблені краї.						
Упаковка/Розмір тари	Рулон: довжина 50 м. ширина 1.1 м = 55 м².						
Колірні відтінки	Помаранчевий						
Зберігання	В сухому приміщенні. Захищати від впливу прямих сонячних променів.						
Технічна характеристика	<table><tr><td>■ Щільність:</td><td>160 г/м² ± 5%</td></tr><tr><td>■ Міцність на розрив:</td><td>1750 Н/5 см у напрямку основи та утку (початкова).</td></tr><tr><td>■ Втрата міцності на розрив після зберігання в лужному середовищі:</td><td><50% (28 діб NaOH 5%), або 24 годин у лужному розчині.</td></tr></table>	■ Щільність:	160 г/м² ± 5%	■ Міцність на розрив:	1750 Н/5 см у напрямку основи та утку (початкова).	■ Втрата міцності на розрив після зберігання в лужному середовищі:	<50% (28 діб NaOH 5%), або 24 годин у лужному розчині.
■ Щільність:	160 г/м² ± 5%						
■ Міцність на розрив:	1750 Н/5 см у напрямку основи та утку (початкова).						
■ Втрата міцності на розрив після зберігання в лужному середовищі:	<50% (28 діб NaOH 5%), або 24 годин у лужному розчині.						
Додаткові продукти	Capatect-Diagonalarmierung 651/00 Попередньо вирізані тканинні деталі для додаткового армування по діагоналі на всіх кутах зовнішніх отворів, наприклад вікна та двері. Розмір: приблизно 330 x 545 мм Упаковка: коробка з 100 одиниць Capatect-Sturzeckwinkel 651/20 Попередньо вирізані тканинні деталі для додаткового армування по діагоналі в поєднанні з внутрішнім кутовим армуванням, наприклад з боків вікон та дверей. Розмір: приблизно 200 x 200 мм Для сторін шириною до 20 см. Упаковка: коробка з 25 одиниць						



Застосування

Витрата
Монтаж

1,1 м²/м²

Нанесіть відповідний армуючий матеріал по ширині полотна тканини на всю поверхню теплоізоляційних плит. Нанесіть на 2/3 проектної товщини шару армувальну суміш та втопіть Capatect Gewebe 650 без зминання та розрівняйте металевим шпателем. Сусідні полотна повинні перекривати одна одну приблизно на 10 см. Наступний шар армувальної суміші слід наносити методом "мокре по мокрому", щоб забезпечити повне покриття тканини. Проектна товщина армувального гідрозахисного шару повинна становити 3-5 мм у відповідності з вимогами ДСТУ Б В.2.6-36:2008.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

При виконанні вищезазначених робіт дотримуватись вимог ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками" таблиця А.5 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей", технологічних карт "Caparol", а також "Посібника по проектуванню, улаштуванню та експлуатації збірних систем фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками будинків і споруд Caparol".

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу, а також застосування його в інших цілях і умовах, не вказаних в даному технічному описі.

Утилізація

Матеріали та вся супутня упаковка повинні бути утилізовані безпечним способом згідно з усіма вимогами місцевої влади як старі матеріали зі скловолокна та/або змішані будівельні відходи та відходи знесення. Особливу увагу слід приділяти видаленню відходів з майданчика відповідно до стандартних процедур будівництва.

Центр обслуговування клієнтів

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

E-mail: info@caparol.ua