

Capatect Mineral Fassadenputz

Мінеральна декоративна штукатурка для оздоблення фасадів.

Опис продукту

Сфера застосування	Суха, порошкоподібна, мінеральна, декоративна штукатурна суміш для зовнішніх робіт. Застосовується в якості фінішного покриття в теплоізоляційних системах Capatect Standard A та B, для бетону без покриття, дисперсійних лакофарбових покриттів, мінеральних старих та нових штукатурок.	
Властивості	■ негорюча; ■ володіє здатністю до дифузії водяної пари; ■ стійка до атмосферних опадів; ■ високі водовідштовхувальні властивості; ■ покращені властивості пластичності та адгезії; ■ довготривалий відкритий час роботи.	
Упаковка/Розмір тари	Паперовий мішок 25 кг.	
Колірні відтінки	Натуральний білий.	
Ступінь глянцю	Матовий.	
Зберігання	В захищених від вологи місцях, на піддонах. Гарантійний строк зберігання в оригінальній закритій упаковці 12 місяців.	
Технічна характеристика	■ Теплопровідність: ■ Коефіцієнт опору дифузії μ (H_2O): ■ Заходи при пожежі: ■ Коефіцієнт водопоглинання: ■ Міцність на відрив: ■ Міцність на стиснення:	0,48 Вт/(м·К) відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT). $\mu < 25$ відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT). реакція на вогонь: A1 - негорючий відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT). клас: Wc2 відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT). $\geq 0,80$ FPa (адгезія) відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT). клас: CS III відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT).
Вказівки	Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками відповідно до ДСТУ EN 998-1:2019 (EN 998-1:2016, IDT) Технічні умови для розчину для кладки. Частина 1. Розчин для обризкування (першого шару штукатурки) та для штукатурення. Реєстраційний номер декларації - DP01:9718-7242-1393-3057.	



Технічна інформація

Придатність відповідно до
Технічної інформації № 606
Визначення областей
застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
-	-	-	+	+
(-) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				

Застосування

Підготовка основи

Підготовка поверхні виконується згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, міцною та стійкою до навантажень. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, дефекти та нерівності відремонтувати. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм. Сильно поглинальні поверхні заґрунтувати ґрунтом Capatect UniGrund або Capatect SilikatGrund. Щільні поверхні з низькою поглинальною здатністю, бетон, мінеральні армувальні шари в системі утеплення Capatect Standard необхідно заґрунтувати ґрунтом Capatect Putzgrund 605/605 Grau.

Більш детально про підготовку поверхонь вказано в Технічній інформації №650 «Основи та їх попередня обробка».

Підготовка матеріалу

Capatect Mineral Fassadenputz замішується з чистою холодною водою механічним способом за допомогою змішувача на низьких обертах до отримання однорідної маси, без грудок. Залишити розчин на 5-10 хвилин і знову перемішати. За необхідності регулювати консистенцію додаванням невеликої кількості води. Необхідна кількість води на 25 кг сухої суміші становить 5 – 6 л. Залежно від атмосферних умов час використання розчину становить близько 1 години від початку додавання води. Розчин, який починає твердіти, не розбавляти водою і не перемішувати знову.

При механізованому нанесенні слід керуватися інструкцією по експлуатації обладнання. **(Увага:** завжди враховувати точну кількість води для регулювання консистенції, що вказана на мішку)

Метод нанесення

Приготований розчин нанести рівномірним шаром за допомогою сталевोї нержавіючої кельми або обладнання для механізованого нанесення дрібнозернистої штукатурки, прибрати надлишки матеріалу, залишивши шар в товщину зерна. Відразу після цього затерти поверхню поліуретановою, полістирольною або дерев'яною теркою, здійснюючи рівномірні кругові рухи по всій поверхні.

Вибір інструмента обумовлює структуру поверхні, тому використовуйте завжди однакові терки для структурування поверхні.

Витрата

Для досягнення рівномірної структури дотичні поверхні повинна обробляти одна людина, щоб уникнути відмінностей в структурі через можливі різні техніки нанесення. Щоб уникнути видимих стиків, необхідно поставити достатню кількість працівників на кожну ділянку. Наносити матеріал потрібно швидко в техніці «мокре по мокрому».

Продукт	Структура	Зерно (мм)	Витрата (кг/м²)
Capatect Mineral Fassadenputz K15	"баранець"	1,5	2,8
Capatect Mineral Fassadenputz K20	"баранець"	2,0	3,2

Точний витрата визначається шляхом пробного нанесення на об'єкті.

Умови застосування

Під час нанесення та в процесі висихання температура навколишнього повітря та основи не повинна бути нижче +5°C та вище +35°C. Не наносити при впливі прямих сонячних променів та при сильному вітрі, тумані, дощі та інших опадах.

Період висихання

Нові штукатурки можна покривати після достатнього часу висихання, як правило, через 2 тижні при температурі повітря +20°C та відносній вологості повітря 65%. В прохолодну пору року та при підвищеній вологості повітря потрібно розраховувати на збільшення часу висихання.

Очищення інструментів

Робочі інструменти відразу після застосування помити водою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Цей мінеральний порошкоподібний продукт реагує як луг. Викликає подразнення шкіри. Небезпека серйозного пошкодження очей. Зберігати далі від дітей. Уникати потрапляння в очі і на шкіру. При потраплянні в очі відразу ретельно промити водою і звернутися до лікаря. При роботі надягати відповідні захисні рукавички і захисні окуляри/маску. При проковтуванні одразу звернутися до лікаря і пред'явити упаковку або етикетку. Не вдихати пил під час роботи, використовуйте респіратор.

Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, клинкерної цегли, натурального каменю, металу, дерево покрите лазурю або емаллю. Бризки штукатурки відразу змити водою.

Штукатурки Capatect Mineral Fassadenputz не призначені для горизонтальних поверхонь, які піддаються впливу води.

Зверніть увагу (Станом на момент друку)

У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.

Виробник не несе відповідальності за якість продукції у випадку використання після завершення терміну придатності, а також у разі порушення умов зберігання, підготовки основи або неправильного застосування матеріалу, включно з використанням не за призначенням чи в умовах, не передбачених цим Технічним листом.

Утилізація

Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).

Центр обслуговування клієнтів

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд».

E-mail: info@caparol.ua