

Capatect Putzgrund 605 Grau

Спеціальна, наповнена ґрунт-фарба для підвищення адгезії для зовнішніх і внутрішніх поверхонь.

Опис продукту

Сфера застосування

Готова до застосування адгезійна наповнена ґрунт-фарба світло-сірого кольору для нанесення покривних та шорстких ґрунтувальних покриттів на: бетон без покриття; мінеральні старі штукатурки, дисперсійні лакофарбові покриття, які володіють несучою здатністю; міцні мінеральні покриття. Використовується як проміжний шар для мінеральних декоративних фінішних штукаутрок. Заборонено використовувати Capatect Putzgrund 605 Grau на цокольних ділянках та в якості проміжного шару під мозаїчну штукатурку.

Властивості

- без розчинників;
- готова до застосування;
- відовідштотвхуюча;
- покращує адгезію.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро. 25 кг.

Колірні відтінки

Світло-сірий. Не призначена для тонування.

Зберігання

В прохолодному місці, але при температурі не нижче +5°C. Максимальна температура зберігання в приміщенні має бути не вище +35°C. Берегти від впливу прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці: 12 місяців з дати виготовлення.

Технічна характеристика

- Щільність: 1,6 кг/см³.

Придатність відповідно до
Технічної інформації № 606
Визначення областей
застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	-	+	+
(-) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				

Застосування

Вступ

Capatect Putzgrund 605 Grau використовується виключно перед нанесенням мінеральної декоративної штукатурки під фарбування. НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ Capatect Putzgrund 605 Grau в зонах з підвищеним впливом вологи (цоколь, балкони, тераси, тощо).

Підготовка основи

Поверхня повинна бути чистою, рівною, сухою, здатною нести навантаження. Забруднення та речовини, що знижують адгезію, необхідно видалити, дрібні дефекти оштукатурити. За допомогою клеючої маси Capatect Standard Dämmkleber 175, можна вирівняти невеликі нерівності поверхні, при цьому товщина шару не повинна перевищувати 10 мм.

Вирівнюючі штукатурки можна обробляти тільки після достатнього затвердіння і сушіння.



Технічна інформація

	Пористі або сильно вбираючі поверхні необхідно попередньо обробити ґрунтом Capatect SilikatGrund або Capatect UniGrund.
Метод нанесення	Щіткою або валиком насиченим шаром, але не наносити зайвої кількості матеріалу.
Витрата	Приблизно 250-350 г/м ² - на 1 шар гладкої поверхні з нормальною вбираючою здатністю. Точна витрата визначається пробним нанесенням.
Умови застосування	Під час нанесення та в процесі висихання температура повітря та основи не повинна опускатись нижче +5°C та підійматись вище +35°C. Не наносити при прямих сонячних променях та при сильному вітрі, тумані, дощі та інших опадах..
Період висихання	При температурі + 20°C і відносній вологості повітря 65%, оброблена ґрунтом поверхня може піддаватися наступній обробці через 12 годин. При більш низькій температурі і високій вологості, час сушіння відповідно збільшується. Після нанесення ґрунту на основу, для захисту від дощу під час висихання необхідно риштування покрити тентом або захисною сіткою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Шкідливо для водних організмів, може мати шкідливий вплив на водойми. Зберігати в недоступному для дітей місці. При потраплянні в очі відразу ж промити їх чистою водою та звернутись до лікаря. При потраплянні на шкіру відразу змити великою кількістю води. Не допускати потрапляння в каналізацію, стічні води та на ґрунт. При проковтуванні відразу звернутись до лікаря, так як може бути пошкоджена мікрофлора кишечника. Не вдихати туман при розпиленні. Необхідно провести заходи для захисту прилеглих поверхонь, скла, кераміки, лакованих поверхонь, клінкерної цегли, натурального каменю, металу, дерева покритого блакиттю або емаллю. Бризки та підтьоки ґрунтовки на поверхнях відразу змити водою.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Затверділі залишки матеріалу можна утилізувати як будівельне сміття (змішані відходи від знесення і будівництва).
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Дисперсія акрилової смоли, діоксид титану, карбонат кальцію, силікати, вода, поліпшувачі, консерванти.
Центр обслуговування клієнтів	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд» Телефон: +38 (044) 379 06 91 E-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація · Видання: січня 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.