

DecoLasur Matt

Матова лесуюча фарба на дисперсійній основі для внутрішніх робіт.



Опис продукту

Вступ	Для нанесення декоративних лесуючих покриттів всередині приміщень. Підходить для гладких поверхонь і штукатурок. Усередині приміщень може додатково застосовуватися для декоративного оформлення структурних покриттів Modelliermasse.
Сфера застосування	Для високоякісних внутрішніх покриттів в житлових приміщеннях, в школах, лікарнях, дитячих садах, муніципальних установах і т.д.
Властивості	■ водовідштовхуюча; ■ стійкість до вологого чищення - клас R2 відповідно до DIN EN 13300; ■ здатність до дифузії; ■ висока адгезійна здатність; ■ водорозчинна; ■ тиксотропна; ■ прозора; ■ екологічний стандарт E.L.F.
В'язуче	Полімерна дисперсія відповідно до DIN 55945.
Упаковка/Розмір тари	Пластикове відро 2,5 л, 5 л, 10 л.
Колірні відтінки	Білий в ємності, прозорий на поверхні. Можливість тонування в системі ColorExpress і за допомогою повнотонових і тонувальних фарб CaparolColor (раніше Alpinacolor). Увага: Барвники AVA та барвні паста на основі органічних пігментів є світлостійкими та стійкими до впливу УФ-випромінювання в обмеженому діапазоні.
Ступінь глянце	Матова.
Зберігання	Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.
Технічна характеристика	■ Щільність: приблизно 1,1 г/см ³
Вказівки	Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування

всередині 1	всередині 2	всередині 3	зовні 1	зовні 2
+	+	○	-	-
(-) непридатний / (○) придатний за певних умов / (+) придатний				



Застосування

Придатні основи	Поверхня повинна бути чистою, сухою та не містити розділяючих речовин.
Підготовка основи	Характер підготовки основи залежить від самої поверхні та її властивостей. Тому необхідно дотримуватися відповідної технічної інформації. Вказівки з оформлення. Безбарвні лазури призначені для обробки стін, підкреслюючи їх природний колір та текстуру. Параметри нанесення лазури, такі як концентрація, товщина шару, інструмент та властивості основи, безпосередньо впливають на кінцевий естетичний ефект. Для досягнення контрастного ефекту рекомендується наносити темну лазуру на світлий шар проміжного покриття.
Метод нанесення	Для нанесення лесуючого покриття матеріалом DecoLasur Matt можна використовувати малярну щітку, торцеву щітку, натуральну губку. Вибір залежить від бажаної техніки лесування.
Структура покриття	Проміжне покриття. Caparol HaftGrund EG, Capatect PutzGrund 610 або Modelliermasse. Матові дисперсійні фарби через їх вибираючу здатність мають обмежену придатність (ризик появи стиків та нашарувань). Поверхні, що піддаються лесуванню після проміжного покриття не повинні мати кольорових контрастів і володіти рівномірною вибираючою здатністю. Фінішне покриття. Зробити 1-3 шари лесування матеріалу DecoLasur Matt, затонованого за допомогою ColorExpress або повнотонових та тонувальних фарб CaparolColor. Для регулювання робочої консистенції Deco-Lasur matt можна розбавити водою не більше ніж 20%. Якщо в якості основи лесування був обраний матеріал FantasticFleece, то DecoLasur Matt можна розбавити водою на 15% для регулювання робочої консистенції і для досягнення достатнього відкритого часу обробки (дивіться відповідну технічну інформацію).
Витрата	приблизно 80-100 мл/м ² на один шар. Витрата може збільшитися в залежності від вибираючої здатності і структури основи. Точна витрата визначається шляхом нанесення пробного покриття безпосередньо на об'єкті.
Умови застосування	Мінімально допустима температура нанесення: +5°C для температури навколишнього середовища та основи.
Період висихання	Залежно від технології лесування потрібно працювати "мокре по мокрому" або дотримуватися часу висихання до 12 годин між окремими покриттями. При більш холодній і вологій погоді час висихання відповідно збільшується.
Очищення інструментів	Очистити водою після використання, при необхідності з додаванням миючих засобів.
Вказівки	Не наносити на горизонтальні поверхні, що знаходяться під навантаженням води. Щоб уникнути утворення смуг від валика, ґрунтувальне і проміжне покриття необхідно наносити щіткою.

Примітки

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі негайно промити їх водою. При нанесенні розпиленням не вдихати аерозоль. Не допускати попадання в каналізацію, водойми і на ґрунт. Додаткова інформація: дивіться паспорт безпеки.
Зверніть увагу (Станом на момент друку)	У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.
Утилізація	Здавати на повторну переробку тільки порожню тару. Рідкі залишки матеріалів утилізувати як фарби на водній основі, висохлі залишки матеріалу - як затверділі фарби або побутове сміття.
Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст	Полівінілацетатна смола, силікати, карбонат кальцію, твердий парафін, вода, присадки, консерванти.
Технічна підтримка	ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд» Телефон: +38 (044) 379 06 91 E-mail: info@caparol.ua
Центр обслуговування клієнтів	Телефон: +38 (044) 379 06 91 Факс: +38 (044) 379 06 85 e-mail: info@caparol.ua



Технічна інформація DI550R NOE · Видання: лютого 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.