

Caparol Marmorino Romantico II,V

Декоративна, дрібнозерниста, мінеральна шпаклювальна маса для виразних технік шпаклювання всередині приміщень.



Опис продукту

Сфера застосування

Декоративна дрібнозерниста мінеральна маса, яка дозволяє створювати фактурну імітацію каменю (наприклад: мarmorин, гrotто, травертин та ін.). Легко наноситься. Завдяки властивостям матеріалу можливе створення індивідуальних варіантів оздоблення стін. Caparol Marmorino Romantico використовується як база (білого або іншого кольору) для створення рельєфів будь-якої форми. При висиханні можна покривати дисперсійними, латексними фарбами, акриловими лаками, лазурями та воском з асортименту Caparol. Добре підходить для використання у внутрішніх приміщеннях офісів, залів для прийому і конференцій, готелів, банків, кімнат відпочинку, приватних будівель, та інше.

Властивості

- має в складі мінеральні наповнювачі;
- автентична імітація каменю;
- висока здатність до дифузії та сорбції;
- легка в застосуванні;
- індивідуальні техніки нанесення.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро 14 кг.

Колірні відтінки

- **Колір:** натуральний білий.

■ **Тонування:** тонується машинним способом у системі ColorExpress, а також вручну із застосуванням повнотонових і тонувальних фарб AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben (не більше 10%).

Залежно від техніки нанесення і структурування, відтінки можуть відрізнятися від відтінків у колірнику.

Ступінь глянцеу

Матовий, шовковисто-матовий, шовковисто-глянцевий (залежно від ступеня розгладжування та ущільнення).

Зберігання

Зберігати в щільно закритих упаковках у прохолодному, захищеному від впливу сонячних променів місці при температурі від +5°C до +35°C. Гарантійний термін зберігання в оригінально закритій упаковці 24 місяці від дати виготовлення.

Технічна характеристика

- клас реакції на вогонь: C-s1, d0 (може спалахувати при тривалому впливі вогню - низьке виділення диму, не утворює горючих частинок) відповідно до ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT)
- адгезія: $\geq 0,3$ МПа відповідно до ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT).

■ Максимальна величина зерна:

Marmorino Romantico II: розмір зерна наповнювача - 0,2 мм.
Marmorino Romantico V: розмір зерна наповнювача - 0,5 мм.



Технічна інформація

Вказівки

Придатність відповідно до Технічної інформації № 606 Визначення областей застосування

Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками відповідно до ДСТУ EN 15824:2019 (EN 15824:2017, IDT) - Технічні вимоги до зовнішньої та внутрішньої штукатурки на основі органічних в'язучих речовин. Реєстраційний номер декларації - DP01:9720-7869-8102-9055.

внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовніш 1	зовніш 2
+	+	–	–	–
(–) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				

Застосування

Придатні основи

Підготовка основи

Основи повинні бути чистими, вільними від розділяючих речовин, сухими і володіти стійкістю до навантажень.

Штукатурки груп розчинів PI, PII і PIII.
На міцні, нормально вбираючі і рівні штукатурки наносити без підготовки. На легко вбираючі нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund. На сильно вбираючі штукатурки нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund в два шари.

Гіпсові і готові штукатурки груп розчинів PIV.
Гіпсові штукатурки відшліфувати, знепилити і нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund. Уникати перенасичення поверхні ґрунтовкой (глянсові плями).

Гіпсоволокнисті плити.
На вбираючі плити нанести ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol ProfiGrund.

Гіпсокартонні плити.
Зашліфувати пошкодження ГК плит. М'які і відшліфовані поверхні зміцнити ґрунтовкой Caparol ProfiGrund. При сильному поглинанні нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund в два шари. Уникати перенасичення поверхні ґрунтовкой (глянсові плями).

Увага: Покриття Caparol Marmorino Romantico вимагає подвійного армування стиків ГК панелей, щоб уникнути тріщин в зоні стику панелей.

Бетон.
Видалити крейдисті субстанції, з легким осипом піску.

Поверхні, стійкі до навантажень.
Матові, слабо вбираючі поверхні відразу ж обробити матеріалом Caparol HaftGrund EG. Гладким і лакованим поверхням надати шорсткості.

Поверхні, нестійкі до навантажень.
Видалити пофарбовані дисперсійні або поштукатурені поверхні з поганою стійкістю до навантажень. На грубо-пористі поверхні, з легким осипом піску нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund. Поверхні, що не володіють здатністю до навантажень, видалити механічним шляхом і нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund в два шари. Уникати перенасичення поверхні ґрунтовкой (глянсові плями).

Покриття з клейових фарб.
Основи промити і нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund.

Рельєфні, тиснені паперові шпалери, що погано тримаються.
Видалити шпалери без залишку. Змити залишки паперу і клею. Нанести ґрунтовку Caparol ProfiGrund, при необхідності додаткової стабілізації поверхні нанести другий шар ґрунтовки Caparol ProfiGrund методом "мокре по мокрому".

Плями нікотину, води, сажі і жиру.
Нікотинові плями, а також плями від сажі або жиру змити водою з додаванням розчиняючого жири побутового миючого засобу і добре просушити. Висохлі патьоки від води видалити щіткою методом сухого очищення. Нанести ізолююче ґрунтувальне покриття матеріалом Caparol Filtergrund grob.

Підготовка матеріалу

Метод нанесення

Caparol Marmorino Romantico вже готовий до застосування і не потребує розбавлення.

Ґрунтувальне покриття.
Після всієї необхідної підготовки поверхні нанести ґрунтувальне покриття Caparol HaftGrund EG. При нерівних поверхнях рекомендовано загладити їх Caparol Glattpachtel, та застосувати додаткове покриття ґрунтовкою Caparol HaftGrund EG. При тріщинах в штукатурці рекомендовано застосувати армуючу сітку. Будівельні тріщини можуть бути предметом неакуратних рухів. Такі невидимі тріщини неможливо виправити за допомогою армуючої тканини. Після висихання ґрунтовки застосувати Caparol Marmorino Romantico. Для завершення потрібен другий шар покриття, що складається з декількох робочих фаз.

Особливі вказівки.
Завжди тримайте інструменти в чистоті. Очистіть краї і не допускайте попадання висушених частин матеріалу в продукт. Завжди закривайте матеріал під час перерв у роботі. Caparol Marmorino Romantico не потрібно розбавляти.

1. Робоча фаза.

Нанести на поверхню Caparol Marmorino Romantico в обраному відтінку. Через деякий час розгладити з легким натиском. У цьому випадку, ми рекомендуємо використовувати середній шпатель (240 мм x 100 мм). Цей шар нанесення матеріалу повинен сохнути 12 годин, щоб уникнути розшарування при наступному нанесенні. При вологих та холодних умовах потрібно більше часу на висихання.

2. Робоча фаза.

Нанести Caparol Marmorino Romantico в обраному кольорі. Через деякий час подрятати поверхню легкими рухами шпателя. Тут рекомендуємо використовувати середній шпатель (240 мм x 100 мм), або пластикові шпателя ArteTwin Spezialkelle. Коли поверхня буде матовою, можна обробити її частково полірувальним шпателем, поки вона не стане глянцевою.

Просочування.

Надмірна переробка може призвести до зміни кольору. Захисний віск Caparol Stucco Wachsdispersion наносити тонко і рівномірно венеціанським шпателем. Через деякий час зайвий матеріал зняти м'яким рушником. Це повторити після повного висихання. Зайва кількість матеріалу викликає утворення білих смуг, які можна прибрати повторним витиранням поверхні.

Важливо: На одній поверхні використовуйте матеріал виключно з однієї партії. Якщо використовуються матеріали з різних партій, то всю кількість потрібного матеріалу потрібно змішати перед нанесенням, для уникнення відмінності у відтінках.

Витрата

Caparol Marmorino Romantico II - 500 г/м². Одношарове покриття.
Caparol Marmorino Romantico V - 800 г/м². Одношарове покриття.

Умови застосування

Нижня температурна межа при нанесенні:
+10°С для повітря та основи.

Інструменти

- гладкий венеціанський шпатель з закругленими краями;
- полірувальний шпатель;
- ArteTwin шпатель.

Увага:

Для окремих фаз можна застосувати схожий шпатель. Пошкоджений інструмент приводить до поверхневих подрятин. Новий шпатель обробити наждачним папером (400-600). Інструменти для створення Marmorino Romantico не повинні бути використані для створення інших декоративних покриттів.

Очищення інструментів

Відразу ж після застосування промити водою. При нанесенні стежити за чистотою інструментів

Примітки

Чищення та догляд

Декоративний віск Caparol Stucco Wachsdispersion захищає покриття Caparol Marmorino Romantico при прямих бризках води, також від забруднень жиром, кави, чаю та інших субстанцій. Легко забруднені поверхні можна обробити теплою водою з додаванням неагресивних миючих засобів. За певних обставин деякі домішки, викликані зміною кольору рідин, наприклад кава, червоне вино, кетчуп тощо, не можна повністю видалити, незважаючи на обробку поверхні Caparol Stucco Wachsdispersion. Ступінь очищення істотно залежить від часу перебування забруднення на поверхні. При використанні в приміщеннях з постійним впливом води треба застосовувати інші захисні покриття з асортименту Caparol.

Вказівки для безпечного застосування (Станом на момент друку)

Викликає важкі хвороби очей, шкіри. Уникати потрапляння в очі, на шкіру або одяг. Дотримуватися правил безпечного застосування. При проковтуванні прополоскати рот. Не викликати блювоту. При контакті з очима кілька хвилин промивати водою.

Утилізація

На переробку віддавати тільки порожні ємності. Рідкі залишки утилізувати як залишки фарб на водній основі, сухі залишки як затверділу фарбу або як побутове сміття.

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

Гідроксид кальцію, карбонат кальцію, вода.

Детальні вказівки

Дивіться Паспорт безпеки.

Технічна підтримка

У цьому друкованому виданні не розглядаються всі основи, що застосовуються на практиці, та їх обробка. У випадку обробки основ, які не включені в цю технічну інформацію, звертайтеся за консультаціями в компанію Caparol або до співробітників Відділу продажів. Компанія Caparol буде рада надати консультацію щодо конкретних умов об'єкту.

Центр обслуговування клієнтів

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

Телефон: +38 (044) 379 06 91
E-mail: info@caparol.ua



Технічна інформація · Видання: лютого 2025

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.