

Capadecor Stucco Satinato

Декоративна дисперсійна штукатурка для створення матових поверхонь з оксамитовим виглядом – ефектом матового шовку.



Опис продукту

Сфера застосування

Матова дисперсійна шпаклювальна маса для створення декоративних покриттів всередині приміщень.

Властивості

- легке нанесення;
- характерний малюнок та матовий оксамитовий ефект;
- насичені кольори;
- економна та надійна технологія нанесення;
- легке очищення.

Упаковка/Розмір тари

Пластикове відро 2,5л.

Колірні відтінки

Колір: біло-сірий.

Тонування: можна тонувати в системі ColorExpress приблизно в 1300 відтінків з палітри 3D System Plus або CaparolColor.

Матеріал добре слід перемішувати перед нанесенням.

Характерні властивості Stucco Satinato впливають на малюнок на поверхні, що можна отримати за допомогою різних технік шпаклювання. Цей малюнок значно залежить від обраного кольору та техніки нанесення продукту. Темні відтінки мають чіткіший малюнок, ніж світліші.

Щоб характерний малюнок був чіткіший на поверхні, матеріал необхідно тонувати в колір з рівнем яскравості менше 70!

Під час покриття суміжних поверхонь перемішайте вміст різних упаковок, щоб уникнути відмінностей у кольорі.

З відтінками, отриманими за допомогою органічних пігментів, таких як, наприклад, червоний та помаранчевий, можлива більш виражена зміна кольору з часом у місцях, що піддаються впливу сильного світла.

Ступінь глянце

Глибоко-матовий

Зберігання

В прохолодному сухому місці, але не на морозі.

Технічна характеристика

Технічні дані відповідно DIN EN 13 300 (німецька редакція Європейського стандарту):

Залежно від відтінку можливі відхилення в технічних даних.

- Вологе стирання: Клас 2, відповідає терміну стійкості до стирання згідно з DIN 53778



	Щільність: Еквівалент дифузії повітряного шару s_dH_2O:	Приблизно 0,9 - 1,0 г/мл. s_d-величина: приблизно 0,12 м.
Додаткові продукти	Glattspachtel Haftgrund EG	

Придатність відповідно до
Технічної інформації № 606
Визначення областей
застосування

внутр 1	внутр 2	внутр 3	зовніш 1	зовніш 2
+	+	○	–	–
(-) не придатна / (○) умовно придатна / (+) придатна				

Застосування

Придатні основи	Внутрішні поверхні мінеральних штукатурок розчинних груп PII та PIII, гіпсових та оздоблювальних штукатурок розчинної групи PIV, гіпсокартону, гіпсокартонних листів та бетонних поверхонь. Поверхні повинні бути чистими, сухими, без розділяючих речовин, рівними та неконтрастними. Слід дотримуватися правила виконання підрядно-будівельних робіт, Частина C, DIN 18363, абзац 3. При підготовці основи необхідно дотримуватись вказівок Технічної Інформації № 650.
Підготовка основи	Шорсткі основи, гіпсокартонні стіни та всі поверхні стін і стелі необхідно зашпаклювати Caparol Glattspachtel та заґрунтувати Caparol Haftgrund EG.
Метод нанесення	Продукт Stucco Satinato необхідно ретельно перемішати перед використанням, щоб уникнути прилипання нерозмішаного матеріалу до країв та дна упаковки. Це можна зробити вручну або за допомогою електричного міксера на низькій швидкості. Stucco Satinato наноситься за допомогою кельми тонким шаром у вигляді локально, а потім розподіляється по всій поверхні. Другий етап роботи буде виконуватися ідентично першому етапу. Зовнішній вигляд поверхні можна змінювати, змінюючи техніку роботи. Увага: Дуже важливо уникати слідів від стиків шарів шпаклівки. Набирайте на робочий інструмент лише стільки матеріалу, скільки можна обробити перш ніж продукт підсохне. Уникайте висихання матеріалу на робочих інструментах.
Витрата	Приблизно 80-90 мл/м²/шар. Точна кількість витрати матеріалу слід визначити шляхом пробного нанесення.
Умови застосування	Нижня температурна межа при нанесенні продукту: +5°C для повітря та і основи.
Період висихання	За температури +20°C та відносної вологості повітря 65% продукт висихає на поверхні через 4-6 годин. Через 12 годин він повністю висихає і його можна обробляти повторно. Нижчі температури та вища вологість повітря подовжують час висихання.
Інструменти	Для економного та ефективного нанесення Stucco Satinato рекомендуємо використовувати венеціанський шпатель.
Очищення інструментів	Інструменти одразу після використання промити водою.
Вказівки	Інструкції з очищення та догляду: Заздалегідь проведіть пробні очищення на тестовій поверхні та завжди з максимальною обережністю. Пошкодження, спричинені спробами очищення, неможливо усунути. Поверхня, оздоблена Stucco Satinato, може мати незначний ефект письма. Це значною мірою залежить від обраного кольору. Ефект письма на темних відтінках, а також здатність поверхні до очищення, оздобленої Stucco Satinato, можна значно покращити, якщо наносити додатковий шар Capadecor DecoLasur Matt, що наноситься венеціанським шпателем. Для цього слід попередньо провести тестові нанесення, оскільки відтінок та рівень блиску шпаклівки можуть змінити зовнішній вигляд.

Примітки

Зверніть увагу (Станом на момент друку)	Зберігати в недоступному для дітей місці. При шліфуванні використовуйте пило – вловлюючий фільтр P2. Під час нанесення і висихання подбайте про повноцінну вентиляцію. Не рекомендується їсти, пити і курити під час використання продукту. У разі потрапляння в очі або на шкіру, негайно ретельно промити водою. Не виливати в каналізацію, водойми або на землю. Для більш точних даних: дивіться паспорт безпеки. Може спричинити алергічну реакцію шкіри. Містить: реакційну масу 5-хлор-2-метил-2H-ізотіазол-3-ону (EC № 247-500-7) та 2-метил-2H ізотіазол-3-ону (EC № 220-239-6) (3:1) 1,2-бензізотіазол-3 (2H)-ону.
---	--

Технічна інформація 562

Утилізація

На переробку віддавати тільки порожні контейнери. Рідкі залишки матеріалу можуть бути утилізовані як відходи від фарб на водній основі, висушені залишки матеріалу можна утилізувати як отверділу фарбу або як побутові відходи.

Граничне значення для вмісту ЛОС для країн ЄС

Для цієї групи продуктів граничне значення ЄС відсутнє. Цей продукт містить максимум 1 г/л летких органічних сполук.

Декларація речовин, що входять до складу продукту/ Вміст

Акрилова смола, пігменти, вода, добавки.

Технічна підтримка

Всі основи, які зустрічаються на практиці, та їх обслуговування після фарбування, не можуть бути повністю описані в цій публікації. Якщо обробляються основи, що не були перераховані в цій технічній інформації, спочатку необхідно проконсультуватися з нами або співробітниками з інших наших представництв. Ми будемо раді детально проконсультувати Вас, посилаючись на Ваш об'єкт.

Центр обслуговування клієнтів

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О. Теліги, 6, корпус 8, Бізнес-центр «Форум Вест Сайд»

E-mail: info@caparol.ua

Технічна інформація 562 · Видання: березня 2026

Усі поради та інструкції по нанесенню, що описані у данному документі, ґрунтуються на нашому практичному досвіді. Через те, що кожен об'єкт має свої особливості, ми не можемо нести відповідальність за їх зміст. Дані інструкції не звільняють покупця / майстра по нанесенню від відповідальності за якість виконання робіт та від обов'язкової перевірки придатності матеріалу. Цей документ є перекладом німецької Технічної Інформації. ДП "Капарол Україна" вул.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE, 04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера "З" • Тел.: +38 044 233-23-23, E-Mail: info@caparol.ua